

SUNGUARD® HIGH PERFORMANCE

na szkłe bezbarwnym

Produkt	Światło widzialne			Energia słoneczna			Wartość g		Wartość U	
	Transmisja [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Odbicie do wewnątrz [%]	Transmisja bezpośrednia [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Absorpcja [%]	EN 410 [%]	DIN 67 507 [%]	Powietrze [W/m²K]	Argon 90% [W/m²K]
	SZYBA ZESPOLONA: 6/16/4, SUNGUARD® NA POZYCJI #2									
LIGHT BLUE 63	62	16	11	48	17	35	52	50	1,7	1,5
NEUTRAL PLUS 60*	60	25	20	38	35	27	40	38	1,4	1,1
NEUTRAL PLUS 50	50	23	22	29	37	34	32	30	1,4	1,1
SILVER 43	43	32	13	29	36	35	31	30	1,4	1,2
NEUTRAL 40	41	22	12	29	24	47	33	32	1,6	1,4
ROYAL BLUE 40	38	26	16	27	26	47	31	30	1,5	1,3
SILVER 35	35	44	23	24	43	33	26	25	1,4	1,2

Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.
* Po hartowaniu.

na szkłe zielonym barwionym w masie

Produkt	Światło widzialne			Energia słoneczna			Wartość g		Wartość U	
	Transmisja [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Odbicie do wewnątrz [%]	Transmisja bezpośrednia [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Absorpcja [%]	EN 410 [%]	DIN 67 507 [%]	Powietrze [W/m²K]	Argon 90% [W/m²K]
	SZYBA ZESPOLONA: 6/16/4, SUNGUARD® NA POZYCJI #2									
GREEN 64	62	11	13	30	9	61	34	32	1,4	1,1
GREEN 63	50	12	11	27	8	65	32	30	1,7	1,5
GREEN PLUS 60*	48	17	19	23	12	65	27	25	1,4	1,1
GREEN PLUS 50	40	17	21	18	12	70	23	22	1,4	1,1
GREEN 43	34	22	12	17	14	69	21	20	1,4	1,2
GREEN 40	33	16	12	17	10	73	22	21	1,6	1,4
AQUAMARINE 40	31	18	16	16	12	72	20	19	1,5	1,3
SILVER GREEN 35	28	30	23	14	17	69	18	17	1,4	1,2

Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.
* Po hartowaniu.

Produkty serii SunGuard® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci zakładów przetwarzających szkło GUARDIANA. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
United Kingdom
Phone: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxembourg
Phone: 00 352 50301
e-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spain
Phone: 00 34 948 817255
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungary
Phone: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Flachglas GmbH
Germany
Phone: 0049 (0) 3494 361 500
e-Mail: technik_flachglas@guardian.com

GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.
Poland
Phone: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Phone: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsr_sales@guardian.com

Uwaga: Informacje zawarte w tej broszurze są ogólnym opisem produktów SunGuard®. GUARDIAN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Wyłączną odpowiedzialnością przetwórcy jest upewnienie się, czy zamierzone zastosowanie szkła SunGuard® jest właściwe i zgodne z odpowiednim prawem, regulacjami, normami, przepisami technicznymi i innymi wymogami. Zalecane jest, aby przetwórcza SunGuard® zapoznał się z Instrukcją Przetwarzania dostarczoną przez GUARDIANA, dotyczącą przenoszenia, magazynowania, przetwarzania i instalacji SunGuard®. Instrukcja Przetwarzania dostarczana jest z pierwszą dostawą szkła SunGuard®, można ją też otrzymać w Dziale Technicznym firmy GUARDIAN.